

9800 PIGMENTOS CATIONICOS

PIGMENTO	COLOR	TIPO DE PIGMENTO	SÓLIDOS C.A. %	PH	SOLIDEZ LUZ 40H	MIGRACIÓN AL PVC. 80°C	COBERTURA
PK 9801	Blanco	TiO2	0.35	5	8	5	Más Alta
PK 9802	Negro	Negro de humo	0.17	4.5	8	5	Alta
PK 9805	Pardo	Oxido de hierro	0.25	4	8	5	Más Alta
PK 9806	Rojo	Naftol	0.16	4.5	5	2	Baja
PK 9807	Burdeos	Quinacridona	0.13	4.5	8	5	Baja
PK 9809	Ocre	Oxido de hierro	0.22	4.5	8	5	Alta
PK 9825	Negro intenso	Negro de humo	0.17	4.5	8	5	Alta
PK 9828	Azul	Ftalocianina	0.13	4.5	8	5	Baja
PK 9855	Pardo oscuro	Oxido de hierro	0.23	4.5	8	5	Más Alta